



LABORATORIO DEL IGME

C/ LA CALERA, 1. 28760 -TRES CANTOS (MADRID) Tf. 91 7286166. FAX 91 7286150 Correo electrónico: s.delbarrio@igme.es

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 62/LE169 "Aguas continentales" y Nº 62/LE127 "Piedra natural".

SUPLEMENTO AL INFORME DE LABORATORIO Nº 06/187-06		Hoja 1 de 2
Solicitante: Sr. D. Juan Menduiña Fernández. IGN Dirección: c/ Calera nº 1 28760 Tres Cantos	1E	
Correo electrónico: j.menduina@igme.es Teléfono: 91728 61 52	Fax: 91 728 61 50	
Fecha recepción:	Fecha/s de ensayo: del 0	08-02-07 al 15-02-2007
Muestreo: a cargo del cliente		
Procedimiento/s de ensayo:		
 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica. UNE-EN 13755:2002. (PTE-ET-042 ED. 3) 		
Observaciones: Este informe anula y sustituye al apartado 2.3 del i	informe 06/187-06 emitido	con fecha 01-03-2007
		331. 1331. 2 3 7 3 3 2 3 3 7
Los resultados expuestos afectan en exclusiva a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no podrá reproducirse, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del Laboratorio.		
15MPR	V°B° Jefe de Lab/Deto de	
Fdo: Bárbara FdezRevuelta FdezDurán	Fido: Santiago de/ Barrío M	lartín
Fecha:17-SEPTIEMBRE-2007	2 <u>2 </u>	
CONTROL DE LANGE MAIN		

Las muestras quedarán a disposición del solicitante durante un periodo de tres meses siguientes a la emisión y entrega de este informe, a partir de los cuales podrán ser eliminadas.





SUPLEMENTO AL INFORME DE LABORATORIO Nº 06/187-06

Hoja 2 de 2

1 Identificación de las muestras.

Las muestras ensayadas son probetas cúbicas de 50 mm de arista que provienen de otros ensayos solicitados con anterioridad por el cliente, y que permanecían en el laboratorio de Ensayos Tecnológicos.

Identificación cliente	Identificación laboratorio	
TOR	06/187-01	

2 Muestra 06/187-01 (TOR).

2.1 <u>Métodos de ensayo para piedra natural, Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica, UNE EN 13775:2002 (PTE-ET-042 Ed 3),</u>

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, la incertidumbre asociada a las medidas para un factor de recubrimiento k=2 es menor del 0,1%.

PROBETA	ABSORCIÓN (%)
1-9	3.8
1-10	3.6
1-13	4.5
1-14	3.8
1-20	3.6
1-21	3.2
1-22	3.7
1-30	2.9

	ABSORCIÓN (%)
Valor medio	3.5

