



20073

## ANALISIS QUIMICO DE LA MUESTRA TC-HU-31 (HOJA 08-06)

Sílice, $\text{SiO}_2$ .....	64,82%
Alumina, $\text{Al}_2\text{O}_3$ .....	24,09%
Oxido férrico, $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .....	0,80%
Oxido de manganeso, $\text{MnO}$ .....	0,16%
Oxido de titanio $\text{TiO}_2$ .....	no se aprecia
Cal, $\text{CaO}$ .....	0,09%
Magnesia, $\text{MgO}$ .....	0,03%
Potasa, $\text{K}_2\text{O}$ .....	0,74%
Sosa, $\text{Na}_2\text{O}$ .....	0,05%
Anhídrido sulfúrico, $\text{SO}_3$ .....	no se aprecia
Pérdida por calcinación .....	9,22%

Madrid, 14 de Mayo de 1976