

**ANALISIS POR DIFRACCION DE
RAYOS X
(HOJAS 13-11, 14-11- 15-11)**



Análisis por Difracción de Rayos X

Método del polvo cristalino y obtención de Agregado Orientado que se ha sometido a pruebas de hinchamiento (con Etilenglicol en fase de vapor a 60°C) y colapsamiento (550°C/2 horas).

Equipo Philips PW-1700. Tubo de Cobre (40 kV, 40 mA)

Muestra	Minerales Principales	Otros Minerales	Fracción Arcilla (Filosilicatos)		
			Contenido	Mineral principal	Otros Minerales
13-11-IGHE-0201	CUARZO 54%	F. POTÁSICO 2%, CALCITA 7%	37 %	CAOLÍN, MICA, CLORITA, ESMECTITA (1)	---
13-11-IGHE-0202	CUARZO 28%	CALCITA 26%	46%	MICA, CLORITA, CAOLÍN	---
13-11-IGHE-0301	CUARZO 73%	---	27%	ESMECTITA	CAOLÍN, MICA
13-11-IGHE-0302	CUARZO 20%	CALCITA 15%	65%	MICA, CAOLÍN, CLORITA, ESMECTITA (1)	---
13-11-IGHE-0601	CUARZO 89%	---	11%	MICA, CAOLÍN	---
13-11-IGAS-1101	CUARZO 40%	PLAGIOCLASAS 2%, F.POTÁSICO 2%	56%	MICA	CAOLÍN
13-11-IGAS-1102	CUARZO 46%	F.POTÁSICO 5%, PLAGIOCLASAS 2%, CALCITA 3%	44%	MICA, CAOLÍN	---
13-11-IGAS-8001	CUARZO 44%	F.POTÁSICO 2%, PLAGIOCLASAS 3%	51%	MICA	CAOLÍN, ESMECTITA
14-11-IGHE-0101	CUARZO 44%	CALCITA 14%, DOLOMITA 10%	32%	MICA, CAOLÍN	CLORITA
14-11-IGHE-0102	CUARZO 54%	F.POTÁSICO 3%	43%	MICA, CAOLÍN	CLORITA



Muestra	Minerales Principales	Otros Minerales	Fracción Arcilla (Filosilicatos)		
			Contenido	Mineral principal	Otros Minerales
14-11-IGHE-0201	CUARZO 49%	CALCITA 11%, DOLOMITA 2%, FELDESPATOS 3%	35%	MICA, CAOLÍN	CLORITA
14-11-IGHE-0401	CUARZO 86%	---	14%	MICA, CAOLÍN	CLORITA (2)
14-11-IGHE-0402	CUARZO 39%	CALCITA 6%, PLAGIOCLASAS 2%	53%	ESMECTITA, CAOLÍN	MICA, CLORITA (1)
15-10-IGFN-8005	CUARZO 41%	F.POTÁSICO 3%, PLAGIOCLASAS 2%	54%	MICA, CAOLÍN	CLORITA
15-11-IGHE-0101	CUARZO 37%	CALCITA 15%, FELDESPATOS 2%	46%	MICA, CAOLÍN	---
15-11-IGHE-0201	CALCITA 61%	CUARZO 17%	22%	MICA, CAOLÍN	CLORITA
15-11-IGHE-0202	CALCITA 47%	CUARZO 44%	9%	MICA	---
15-11-IGHE-0203	CUARZO 36%	DOLOMITA 14%, CALCITA 3%, FELDESPATOS 2%	45%	MICA, CAOLÍN	CLORITA (2)

- 1) Se observa picos a 14 Å y 17 Å en el tratamiento térmico con Etilenglicol y pico a 14 Å en el tratamiento térmico a 550°C lo que indica la coexistencia de CLORITA y ESMECTITA.
- 2) Se observa un débil colapsamiento a 13 Å (550°C) lo que indica una CLORITA-VERMICULITIZADA

**Descripción de los procedimientos utilizados para la separación de minerales pesados:**

- * **Disgregación física de la muestra con la ayuda de un martillo de goma.** Con el fin de conseguir una disgregación completa de todas las partículas, se ha utilizado un baño de ultrasonidos.
- * **Obtención de la fracción granulométrica entre 297 y 53 μm** mediante tamizado por vía húmeda. Secado en estufa a 120°C.
- * **Separación de los minerales con densidad mayor a 2.82 g/cm³** (Bromoformo estabilizado con 1% de etanol) incluidos en esa fracción. Para ello se han seguido los siguientes pasos:
 - . Introducción de la fracción objeto de estudio en recipientes con diseño especial rellenos de bromoformo.
 - . Para acelerar el proceso de separación se han mantenido estos recipientes (con la muestra incluida en ellos) 20 minutos en una centrifugadora (a 3000 r.p.m.). Los minerales con densidad menor a la del bromoformo flotan en él, mientras que los que poseen una densidad mayor se hunden.
 - . Filtrado de ambas fracciones y secado de las mismas.
 - . Lavado con 1,1,1 tricloroetano.





Resultados. Se dan los pesos siguientes:

1) Peso Total de la muestra

2) Porcentajes de las fracciones:

$\emptyset > 297 \mu\text{m}$

$297 > \emptyset > 53 \mu\text{m}$

$\emptyset < 53 \mu\text{m}$

3) Porcentaje de los minerales con densidad mayor a 2.82 g/cm^3 incluidos en la fracción $297 > \emptyset > 53$ micras

Muestra	Peso Total (g)	+297 (%)	-297+53 (%)	-53 (%)	(%) Fracción $\rho > 2.82$ (**)
13-11-IGHE-0301	296.07	27.38	39.47	33.15	0.81
13-11-IGHE-0302	347.50	0.48	1.15	98.37	1.02
13-11-IGHE-0601	917.19 (*)	16.89	67.42	15.69	2.13
13-11-IGHE-0203	315.83	7.16	27.55	65.29	0.63
15-11-IGHE-0101	771.73	20.97	20.50	58.53	1.30
15-11-IGHE-0203	856.73	7.97	6.09	85.94	1.63

(*) Solo se han utilizado 242.08 g de la muestra 13-11-IGHE-0601.

(**) El porcentaje de minerales densos se ha calculado dentro de la fracción -297+53.




ANEXO

DIAGRAMAS de D.R.X

Sample identification: HOJA 13-11 IGHE-0201


1-dec-1995 13:14



95360-1.RD


Sample identification: H13-11 IGHE-0201

1-dec-1995 13:19



Sample identification: HOJA13-11 IGHE-0202


1-dec-1995 13:22



95360-2.RD


Sample identification: H13-11 IGHE-0202

1-dec-1995 13:20



Sample identification: HOJA 13-11 IGHE-0301


1-dec-1995 13:23



95360-3.RD


Sample identification: H13-11 IGHE-0301

1-dec-1995 13:28



Sample identification: HOJA 13-11 IGHE-0302


1-dec-1995 13:32



95360-4.RD


Sample identification: H13-11 IGHE-0302

1-dec-1995 13:31



Sample identification: HOJA 13-11 IGHE-0601


1-dec-1995 13:34



95360-5.RD

Sample identification: H13-11 IGHE-0601


1-dec-1995 13:36



360-5A.RD

Sample identification: HOJA 13-11 IGAS-1101


4-dec-1995 8:55



95360-6.RD

Sample identification: H13-11 IGAS-1101

4-dec-1995 8:58




360-6A.RD

360-6T.RD

Sample identification: HOJA 13-11 IGAS-1102


4-dec-1995 9:01



95360-7.RD

Sample identification: HOJA 13-11 IGAS-8001


4-dec-1995 9:04



95360-8.RD


Sample identification: H13-11 IGAS-8001

4-dec-1995 9:07



Sample identification: HQJA 14-11 IGHE-0101


4-dec-1995 9:16



95360-10.RD


Sample identification: H14-11 IGHE-0101

4-dec-1995 9:18



Sample identification: HOJA 14-11 IGHE-0102


4-dec-1995 9:20



95360-11.RD


Sample identification: H14-11 IGHE-0102

4-dec-1995 9:22



Sample identification: HOJA 14-11 IGHE-0201


4-dec-1995 9:28



95360-12.RD


Sample identification: H14-11 IGHE-0201

4-dec-1995 9:25



Sample identification: HOJA 14-11 IGHE-0401


4-dec-1995 9:29



95360-13.RD


Sample identification: H14-11 IGHE-0401

4-dec-1995 9:31



Sample identification: HOJA 14-11 IGHE-0402


4-dec-1995 9:42



95360-14.RD


Sample identification: H14-11 IGHE-0402

4-dec-1995 9:47



Sample identification: HOJA 15-10 IGFN-8005


4-dec-1995 9:55



95360-19.RD


Sample identification: H15-10 IGFN-8005

4-dec-1995 9:52



Sample identification: HOJA 15-11 IGHE-0101


4-dec-1995 10:03



95360-20.RD


Sample identification: H15-11 IGHE-0101

4-dec-1995 10:05



Sample identification: HOJA 15-11 IGHE-0201


4-dec-1995 10:09



95360-21.RD


Sample identification: H15-11 IGHE-0201

4-dec-1995 10:06



Sample identification: HQJA 15-11 IGHE-0202


4-dec-1995 10:11



95360-22.RD


Sample identification: H15-11 IGHE-0202

4-dec-1995 10:13



Sample identification: HOJA 15-11 IGHE-0203

4-dec-1995 10:21



95360-23.RD

Sample identification: H15-11 IGHE-0203

4-dec-1995 10:17

