

GEOTEHIC
INGENIEROS CONSULTORES

Referencia

20260

I N F O R M E

ANALISIS Químicos

03-12 (260) OYA

ANALISIS QUIMICO DE LA HOJA DE OYA

Nº DE MUESTRA: 03-12 PD-6

ELEMENTOS:

Si O ₂	:	72,91
Ti O ₂	:	0,07
Al ₂ O ₃	:	15,36
Fe ₂ O ₃ (Fe total)	:	0,69
Mg O	:	0,19
Mn O	:	0,025
Ca O	:	0,58
Na ₂ O	:	3,69
K ₂ O	:	4,92
P ₂ O ₅	:	0,01
Pérdidas al fuego (H ₂ O)	:	1,36
TOTAL	:	99,82

ANALISIS QUIMICO DE LA HOJA DE OYA

Nº DE MUESTRA: 03-12 PD-101

ELEMENTOS:

Si O ₂	:	72,22
Ti O ₂	:	0,09
Al ₂ O ₃	:	15,53
Fe ₂ O ₃ (Fe total)	:	1,14
Mg O	:	0,20
Mn O	:	0,31
Ca O	:	0,29
Na ₂ O	:	2,05
K ₂ O	:	6,76
P ₂ O ₅	:	0,04
Pérdidas al fuego (H ₂ O)	:	1,41
TOTAL	:	99,78

ANALISIS QUIMICO DE LA HOJA DE OYA

Nº DE MUESTRA: 03-12 PD-102

ELEMENTOS:

Si O ₂	:	73,22
Ti O ₂	:	0,05
Al ₂ O ₃	:	15,46
Fe ₂ O ₃ (Fe total)	:	1,27
Mg O	:	0,24
Mn O	:	0,025
Ca O	:	0,38
Na ₂ O	:	2,92
K ₂ O	:	4,80
P ₂ O ₅	:	0,03
Pérdidas al fuego (H ₂ O)	:	1,19
TOTAL	:	99,71

ANALISIS QUIMICO DE LA HOJA DE OYA

Nº DE MUESTRA: 03-12 PD-103

ELEMENTOS:

Si O ₂	:	74,48
Ti O ₂	:	0,06
Al ₂ O ₃	:	14,43
Fe ₂ O ₃ (Fe total)	:	1,17
Mg O	:	0,16
Mn O	:	0,007
Ca O	:	0,39
Na ₂ O	:	3,04
K ₂ O	:	4,61
P ₂ O ₅	:	0,03
Pérdidas al fuego (H ₂ O)	:	1,57
TOTAL	:	99,97

ANALISIS QUIMICO DE LA HOJA DE OYA

Nº DE MUESTRA: 03-12 PD-104

ELEMENTOS:

Si O ₂	:	70,72
Ti O ₂	:	0,32
Al ₂ O ₃	:	16,05
Fe ₂ O ₃ (Fe total)	:	2,01
Mg O	:	0,56
Mn O	:	0,041
Ca O	:	0,67
Na ₂ O	:	2,85
K ₂ O	:	5,06
P ₂ O ₅	:	0,08
Pérdidas al fuego (H ₂ O)	:	1,30
TOTAL	:	99,72

ANALISIS QUIMICO DE LA HOJA DE OYA

Nº DE MUESTRA: 03-12 PD-105

ELEMENTOS:

Si O ₂	:	73,57
Ti O ₂	:	0,09
Al ₂ O ₃	:	14,67
Fe ₂ O ₃ (Fe total)	:	1,45
Mg O	:	0,22
Mn O	:	0,037
Ca O	:	0,45
Na ₂ O	:	2,68
K ₂ O	:	5,33
P ₂ O ₅	:	0,11
Pérdidas al fuego (H ₂ O)	:	1,24
TOTAL	:	99,81