Análisis granulométrico en húmedo de la muestra 17–16–AD–JL 01–02–T2

Categorías	Pesos, %	
mm	Frac.	Acum.
+2,362	1,17	1,17
+1,651–2,362	5,58	6,75
+1,168–1,651	6,63	13,38
+0,833–1,168	8,22	21,60
+0,589–0,833	11,18	32,78
+0,417–0,589	26,77	59,55
+0,295–0,417	15,59	75,14
+0,208–0,295	10,67	85,81
+0,147–0,208	5,29	91,10
+0,104–0,147	2,17	93,27
+0,074–0,104	1,09	94,36
+0,053–0,074	0,91	95,27
+0,038–0,053	0,86	96,13
–0,038	3,87	100,00
Total	100,00	–

RESULTADOS

MUESTRA, JL-9012:

Calcita = 30 %
Plagioclasa = 5 %
Feld. potásico = 5 %
Cuarzo = 15 %
Illita = 45 %

MUESTRA, JL-9018:

Dolomita > 90 %
Illita = 5 %
Cuarzo = trazas

MUESTRA, JL-9020:

Yeso = 75 %
Dolomita = 5 %
Illita = 15 %
Caolinita < 5 %

RESULTADOS

MUESTRA, 17-16-AD-JL-02-03-T_2:

Todo uno: Dolomita ≤ 5 %
Cuarzo = 5 %
Paligorskita = 20 %
Filosilicatos = 70 % (Illita + Montmorillonita)

< 2 μ: Illita = 50 %
Montmorillonita = 50 %