



# Servicio Interior

N. Ref.

S. Ref.

De

UNIDAD DE MINERALURGIA

A

ANTONIO LENDINEZ

Getafe, 14 de Marzo de 1990

Adjunto te remito los resultados del análisis granulométrico efectuado sobre las muestras enviadas.

CATEGORIA #	CATEGORIA mm	23-22-AD TT-9919	23-23-AD JL 8041	23-22-AD-TT 563-9988A.	23-23-AD JL8012	23-23-AD JL8011
+ 6	+3,327	4,61	3,68	-	0,34	8,15
-6+8	-3,327+2,362	0,66	3,13	-	2,36	2,17
-8+14	-2,362+1,168	7,89	18,99	0,11	18,52	14,13
-14+28	-1,168+0,589	13,82	35,68	3,55	23,23	30,98
-28+48	-0,589+0,295	46,38	25,74	41,99	23,23	19,57
-48+200	-0,295+0,074	25,66	7,96	49,77	26,94	15,76
-200	-0,074	0,98	4,82	4,58	5,38	9,24
TOTAL		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sin otro particular, un saludo,

Alfonso Bonilla Bonilla

P.D.: ¿Se pueden cargar las jornadas de trabajo al código Z.319.10?

## **SERVICIO DE LABORATORIOS**

Proyecto Kapua. Antonio Leandrez

## LABORATORIO DE CARBONES

**Salvo indicación en contrario, todos los datos referidos a muestra seca.**