

LACARTERA

ANALISIS SEMICUANTITATIVO POR
D.R.X. DE TRES MUESTRAS DEL
PROYECTO MAGNA - TIETAR

RESULTADOS

MUESTRA, 14-25, AD-JL-9037:

$$< 3\% \text{ y: } D = 15; PI = 10; F.K. = 5; Q = 40; C = Kr.
Fil = 30 (I + El + Mo + K)$$

$$A.O.M.A.: El = 35; I = 40; Mo = 25; K = Kr.$$

MUESTRA, 14-25, AD-JL-9044:

$$< 3\% \text{ y: } PI = 20; F.K. = 5; Q = 40; C < 5; Fil = 30 (I + Mo + El + K)$$

$$A.O.M.A.: El = 35; I = 45; Mo = 20; K = Kr.$$

MUESTRA, 14-25, AD-JL-9046:

$$< 3\% \text{ y: } PI = 25; F.K. = 20; Q = 30; C = 5; Fil = 20 (I + Mo + El + K)$$

$$A.O.M.A.: El = 25; I = 45; Mo = 30; K = Kr.$$

CLAVE

Pl = Plagioclara

D = Dolomita

F.K. = Feld. potásico

Fil = Filoníticos

Mo = Montmorillonita

I = Illita

Cl = Clorita

K = Kaolinita

C = Calcita

tr = trazas

A.O.M.A. = Agregado orientado de los minerales de la arcilla.