

L E Y E N D A	POT. APA-RENTE	PROFUNDIDAD.	COLUMNA	MUESTRA	Cu %	Pb %	Zn %	S %	Fe %	Ag ppm	Au ppm	As %	Mg %	Si O ₂ %	Bi ppm	Mn ppm	Cd ppm	Ni ppm	Sb ppm
Tufitas apizarradas grises oscuras con diseminación de sulfuros.	1,25	120,43		C- 2-0	0,17	0,11	0,41	10,32	11,50	12	0,80	0,31	0,62	33,47	38	1300	4	82	7 90
Tufitas apizarradas grises-oscuras	0,81	121,68																	
Tufitas apizarradas grises-oscuras con diseminación de sulfuros	0,24	122,49		C- 2-1	0,52	0,28	0,05	15,92	17,62	30		0,33	0,62	20,84	46	800	2	53	625
Sulfuros masivos	1,00	122,73		C- 2-2	1,47	1,81	0,09	45,59	41,88	88	1,60	1,46	0,05	2,01	100	80	8	152	2500
	2,07	1,07		C- 2-3	1,27	0,34	0,17	45,68	40,50	73		2,39	0,13	3,33	65	325	4	35	2048
Pirita en alternancia con tufitas apizarradas grises-oscuras.	1,33	124,80		C-2-4	0,29	0,36	0,35	22,47	21,88	48	0,45	2,08	0,35	29,49	6	500	8	287	1035
		126,13																	

DETALLE MASA 4^o.

SONDEO CAMPANARIO 2 (C-2)

Escala 1:50