

L E Y E N D A	POT. REAL	POT. APAR.	PROFUNDIDAD.	COLUMNA	MUESTRA.	Cu %	Pb %	Zn %	S %	Fe %	Ag ppm	Au ppm	As %	Mg %	Si O ₂ %	Bi ppm	Mn ppm	Cd ppm	Ni ppm	Co ppm	Sb ppm	Ca %
Sulfuros masivos con lechos de pizarras tufíticas.	0,18	0,20	158,78 158,98		C-4 3-1	0,75	0,18	0,45	25,91	26,50	10	----	0,37	1,25	21,88	46	0,12	7,5	275	120	180	0,004
Pizarra tufítica con alguna diseminación de sulfuros en lechos.	0,43	0,48	159,46		C-4 3-2	2,15	0,16	0,16	40,30	39	18	1,80	0,69	0,50	12,14	8,3	0,14	5	775	400	260	0,002
Sulfuros masivos.	0,91	1,00	160,46		C-4 3-3	1,18	0,33	0,29	37,48	38,50	12	0,65	0,75	1,50	7,82	55	0,29	5	250	190	170	0,20
Sulfuros masivos con clastos de pizarras tufíticas.	0,91	1,00	161,56 162,56		C-4 3-4	0,27	1,25	1,45	30,66	36,25	15	0,30	0,73	2,25	8,64	38	0,39	17	225	43	175	0,32

DETALLE MASA 3ª.

SONDEO CAMPANARIO 4 (C-4)

Escala 1:50